



Under Development

シボラス
C-Porouse™ PTFE多孔質シート

xSEF-200

■ 製品概要

PTFE100%の多孔質フィルムからなる柔らかい厚肉シートです。

耐薬品性があり、不純物の溶出、長期間の使用でも劣化しにくい特長があります。

さらに、柔軟であるため、打ち抜きやカッターで容易に加工が可能です。

■ 特長

- ・耐薬品性
- ・耐紫外線劣化
- ・難燃性
- ・生理不活性
- ・柔軟性

■ 用途例

- ・断熱材
- ・ガスケット等

■ 製品規格

形状	サイズ (mm)	厚さ (mm)
シート	1500 × 1500	1, 2, 3

※その他のサイズは別途ご相談下さい。

■ 製品性能

試験項目	単位	x SEF-200
硬度	-	90
最高使用温度	°C	260

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

※硬度はデュロメータータイプE (AO) による計測結果です。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052	東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052	東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003	大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074	福岡市中央区大手門1-1-12	大手門パインビル5階	092-724-1411



x SEF-200 (新製品)



PTFE シート (従来品)



柔軟でクッション性があります。

⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2019.11.01