



CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# ASB-121

## 製品概要

導電性カーボンを含むふっ素樹脂フィルム片面に粘着剤を塗布した粘着テープです。

ふっ素樹脂の持つ低摩擦係数・非粘着性・耐熱性・耐薬品性といった特性を維持しながらも帯電防止性を持たせた製品です。

## 特長

- ・耐熱性
- ・帯電防止性
- ・滑り性
- ・非粘着性
- ・柔軟性
- ・耐候性
- ・耐薬品性
- ・撥水性

## 用途例

- ・静電気を嫌う環境でのマスキング
- ・搬送物の滑り助長

## 製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.08	13, 25, 50	350	10

※上表以外の幅に関しても最大幅以内であればスリット可能です。別途ご相談ください。

## 構造

帯電防止ふっ素樹脂 (PTFE) フィルム



シリコン系粘着剤

## 製品性能

試験項目	単位	ASB-121
呼び厚	mm	0.08
粘着力180° 剥離	N/25mm	6
引張強さ	N/25mm	70
伸び	%	130
表面抵抗率	Ω	$2.6 \times 10^5$
最高使用温度	℃	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

## 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)  
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411  
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511  
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714  
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル 5階 092-724-1411



### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2018.07.01